

Odenkirchen

Seit 1732 Ihr Partner in Sachen Glas! **GmbH**

Glasdicken bzw. Aufbau in mm	Beschichtung auf Position	Max. - Abmessung in mm
2 x 4 / 3 x 4	2 o. 3 / 2 u. 5	1410 x 2400
6 / 4	2 o. 3	2000 x 3000
6 / 4 / 4	2 u. 5	1500 x 2500
2 x 5 / 3 x 5	2 o. 3 / 2 u. 5	2500 x 4500
2 x 6	2 o. 3	3000 x 5000
3 x 6	2 u. 5	2500 x 4500
2 x 8 / 3 x 8	2 o. 3 / 2 u. 5	3210 x 6000
2 x 10 / 3 x 10	2 o. 3 / 2 u. 5	3210 x 6000
Kombi mit VSG 6	2 o. 3 / 2 u. 5	1410 x 2400
Kombi mit VSG 8	2 o. 3 / 2 u. 5	2000 x 3000
Kombi mit VSG 10 bzw. 12	2 o. 3 / 2 u. 5	3210 x 6000
Kombi ESG 4 unbeschichtet	2 o. 3 / 2 u. 5	1410 x 2400
Kombi ESG 4 beschichtet	2 o. 3 / 2 u. 5	1000 x 2000
Kombi ESG 5	2 o. 3 / 2 u. 5	2000 x 3000
Kombi ESG 6	2 o. 3 / 2 u. 5	2000 x 3000
Kombi ESG 8 / 10 / 12	2 o. 3 / 2 u. 5	2800 x 6000

Max. - Oberfläche in m ²	Max. - Seitenverhältnis
3,4	1 : 6
4,0	1 : 6
3,8	1 : 6
6,0	1 : 10
8,0	1 : 10
8,0	1 : 10
12,0	1 : 10
14,0	1 : 10
3,4	1 : 6
6,0	1 : 10
12,0	1 : 10
3,4	1 : 6
2,0	1 : 6
6,0	1 : 10
6,0	1 : 10
12,0	1 : 10

Bitte beachten:

Verglasungen werden nur bis zu einer Oberfläche von **max. 3,7m²** mit **SZR 10 mm** gefertigt. Bei nahezu quadratischen Formaten (Seitenverhältnis ca. 1 : 1) nur nach Rücksprache.

Empfehlung:

Bei 3-fach-Isolierglas sollte die mittlere Scheibe thermisch vorgespannt werden!